

119 ROAD SPARTITRAFFICO Smalto rapida Essiccazione per segnaletica orizzontale

CODICE PRODOTTO: V0119.XXXX

Rev.1 01/2023

CARATTERISTICHE GENERALI

Prodotto per la segnaletica orizzontale a base di resine clorocaucciù plastificato , resine alchidiche modificate con aggiunta di extender lamellari resistenti all'abrasione .

Il prodotto ottenuto ha buona flessibilità, in grado di seguire le oscillazioni del fondo stradale , buona durate nel tempo .

-
-
-
-
-

CAMPI D'IMPIEGO

Asfalti e fondi stradali

Pavimenti in cemento (se la superficie fosse elicoterata potrebbe essere necessario un lavaggio e risciacquo con acido muriatico per migliorare l'adesione) per maggiore sicurezza effettuare un test su una piccola superficie

-
-
-

COLORE E ASPETTO

Incolore

Gloss: 0-5

SISTEMA TINTOMETRICO

Paste coloranti %	Veicolo %
10%	90%

DATI TECNICI

Densità in massa	G/ l	1450-1600 in funzione del colore
Contenuto Solido in volume	%	48 ± 2
Contenuto Solido in peso	%	74 ± 2
Spessore del film secco consigliato	µm 70-80	Ottenibili in 1 / 2 mani
Spessore del film umido consigliato	µm 150-180	Ottenibili in 1 / 2 mani
Resa teorica per spessori di 50 µm	Mq / lt 9 - 10	Ottenibili in 1 / 2 mani
		-
		Fuori polvere 10-15 Minuti
Essiccazione ad aria		Secco al tatto 15-25 Minuti
		In profondità 5 - 6 h
		Polimerizzazione completa gg -
Essiccazione a forno		Temperatura
		Tempo
Sovra Applicazione		5 – 6 h minimo
Stabilità allo stoccaggio (luogo fresco e asciutto)*		8 – 10 mesi in imballi originali (max 40°C)
Pot Life (dato variabile con la temperatura e la diluizione)		-
Resistenza alla temperatura		-

119 ROAD SPARTITRAFFICO Smalto rapida Essiccazione per segnaletica orizzontale

CODICE PRODOTTO: V0119.XXXX

Rev.1 01/2023

CONDIZIONI APPLICATIVE (temperatura e umidità relativa)

E' consigliabile l'applicazione con una temperatura minima di 5°C massima 35 °C e comunque con minimo 3°C sopra il punto di rugiada. Umidità relativa 0-80%.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Cemento Sgrassaggio , all'occorrenza lavaggio con acido muriatico

ISTRUZIONI PER L'USO

CATALIZZATORI	Rapp. Peso	Rapp. Volume
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ISTRUZIONI APPLICATIVE

Airless

-	-
Diluente consigliato	170.0013
Diluizione %	0 – 5
Diametro ugello	0.018-0.021

Spruzzo convenzionale

Diluente consigliato	170.0013
Diluizione %	10-15
Diametro ugello	1.6-1.8
Pressione	3.5-4

Pennello / Rullo

Diluente consigliato	170.0013
Diluizione %	5

PROVE DI RESISTENZA CHIMICA E MECCANICA

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

119 ROAD SPARTITRAFFICO Smalto rapida Essiccazione per segnaletica orizzontale

CODICE PRODOTTO: V0119.XXXX

Rev.1 01/2023

CONSIGLIATO PER CICLI IN AMBIENTE:

Fondi stradali bituminosi

-
-
-
-

SOVRAVERNICIABILE CON FONDI/FINITURE:

-
-
-
-

NOTE :

Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato, non presenti sporco , contaminazione da muffe , funghi, sali che possano compromettere l'adesione del prodotto verniciante .
Sconsigliato utilizzo su cemento quarzato

Note: I dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati controllati dai nostri laboratori. Le informazioni sono basate sulle nostre conoscenze attuali e rappresentano i risultati che si possono ottenere mediante l'applicazione di personale qualificato. Decliniamo ogni responsabilità da risultati ottenuti dalla non osservanza di quanto riportato sulla scheda. Il nostro laboratorio è comunque a disposizione della clientela che necessiti di assistenza. La presente versione di scheda annulla tutte le versioni precedenti. I dati forniti sono stati valutati ad una temperatura di 20°C.

**Dopo tale data non si garantiscono le caratteristiche del prodotto.*